

## FICHA DE DADOS DO PRODUTO

Sika Boom<sup>®</sup> P

## ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Sika Boom<sup>®</sup> P é uma espuma monocomponente de poliuretano, de cura rápida, para utilização com aplicador plástico.

## UTILIZAÇÕES

Sika Boom<sup>®</sup> P foi desenvolvida para a fixação, isolamento e preenchimento de juntas na instalação de aros de portas e janelas, grelhas de ventilação e climatização, caixas de estores, tomadas e caixas de derivação, etc. Sika Boom<sup>®</sup> P permite uma instalação livre de ruído, frio e correntes de ar numa única aplicação.

## CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Aplicação versátil com o aplicador plástico
- Cura rápida
- Elevada capacidade de expansão
- Excelente isolamento térmico
- Eficaz na redução do ruído
- Reutilizável
- Pintável
- Sem gases nocivos para a camada de ozono

## DADOS DO PRODUTO

Base química	Poliuretano
Fornecimento	Embalagens de 750ml, 12 embalagens por caixa.
Cor	Amarelo claro
Tempo de armazenamento	Sika Boom <sup>®</sup> P conserva-se durante 15 meses a partir da data de fabrico, se armazenado corretamente na embalagem original, intacta e por encetar e se as condições de armazenamento forem cumpridas.
Armazenagem e conservação	Sika Boom <sup>®</sup> P deve ser armazenado em ambiente seco, protegido da luz solar direta e a temperaturas entre +5 °C e +25 °C (o armazenamento abaixo de 5°C e acima dos 25°C encurta consideravelmente o prazo de validade da espuma). As embalagens devem ser armazenadas e transportadas sempre na posição vertical.
Massa volúmica	0,022 ± 3 kg/dm <sup>3</sup> (ASTM D1622)

## DADOS TÉCNICOS

Resistência à compressão	0,03 MPa (DIN 53421)
Estabilidade dimensional	±10%.
Resistência ao fogo	B3 (DIN 4102-1)

<b>Resistência térmica</b>	Aprox. 0,036 W/mK.
<b>Absorção de água</b>	Max. 1% volume
<b>Temperatura de serviço</b>	-40 °C a +80 °C.

## INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

<b>Rendimento</b>	45 litros* O débito de espuma pode ser regulado pelo pressão no gatilho ou ajustando a válvula de pressão na pistola. *Valor máximo obtido em condições laboratoriais controladas; o valor real pode diferir devido a factores externos, tais como humidade e temperatura ambiente, método de aplicação, etc.	(ASTM C1536)
<b>Temperatura ambiente</b>	+10 °C min. / +30 °C max.	
<b>Humidade relativa do ar</b>	30 % min. / 95 % max.	
<b>Temperatura da base</b>	+10 °C min. / +30 °C max.	
<b>Tempo de cura</b>	Sika Boom® P cura completamente ao fim de 24 horas	
<b>Tempo de corte</b>	Aprox. 30 minutos	
<b>Tempo de formação de película</b>	5 a 10 minutos	

## VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

## ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

**REGULAMENTO REACH - O REGULAMENTO (CE) N.º 1907/2006**

**DIRECTIVA 2004/42 / CE - LIMITAÇÃO DAS EMISSÕES DE COV**

## OUTROS DOCUMENTOS

Ficha de Dados de Segurança

## OBSERVAÇÕES

- A embalagem deverá estar a uma temperatura entre +5 °C e +25 °C.
- Para uma aplicação e expansão óptimas a embalagem deverá encontrar-se a +20 °C.
- Proteger a embalagem da exposição solar directa e de temperaturas superiores a +50 °C (risco de explosão).
- É necessário um teor de humidade suficiente para a correcta cura da espuma.
- Caso não se pulverize a espuma com água durante a aplicação, pode ocorrer uma expansão subsequente indesejada (expansão secundária)
- Não encher zonas ocas na totalidade, pois a espuma expande ao curar
- Não utilizar sobre polietileno (PE), polipropileno (PP), Teflon, silicone, agentes desmoldantes, óleo, gordura ou produtos similares.
- Sika Boom® P não é resistente aos raios UV e pode descolorar ou deteriorar-se por exposição à luz solar; pintar ou revestir a espuma quando aplicada no exterior.
- Ler atentamente as recomendações técnicas impressas no rótulo de Sika Boom® P

### FICHA DE DADOS DO PRODUTO

Sika Boom® P

Setembro 2021, VERSÃO 01.01

02051406000000032

**BUILDING TRUST**



## INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Para a aplicação de Sika Boom® P devem ser seguidas todas as boas práticas da construção.

### PREPARAÇÃO DA BASE

A base deve estar limpa e seca, uniforme, sem gordura ou óleo, poeiras e partículas soltas. Tinta, leitação de cimento e outras partículas friáveis devem ser integralmente removidas. Umedecer a base com água limpa antes da aplicação de Sika Boom® P. Este procedimento garante uma ótima polimerização e previne uma possível expansão secundária da espuma.

### MÉTODO DE APLICAÇÃO/ FERRAMENTAS

Agitar a embalagem vigorosamente antes da aplicação (aprox. 20 segundos). Este procedimento deve ser repetido após longas interrupções na aplicação. Remover a tampa plástica da embalagem e enroscar o aplicador plástico incluído na tampa, sem pressionar/inclinar a válvula ou o gatilho do aplicador. Pressionar o gatilho levemente para iniciar a aplicação da espuma: o débito da espuma pode ser regulado aplicando mais ou menos pressão no gatilho. Para juntas ou cavidades maiores, proceder ao enchimento em várias camadas, tendo o cuidado de garantir a suficiente polimerização de cada camada através da pulverização com água sobre a camada aplicada ou esperando o tempo necessário entre aplicações. Não encher completamente os orifícios, pois a espuma expande entre 1,5 e 2 vezes o seu volume inicial durante a polimerização. Todos os elementos a fixar devem ser temporariamente suportados através de métodos auxiliares até que a espuma esteja completamente polimerizada.

## LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Limpar todas as ferramentas e equipamento com Sika Boom®-Cleaner / Sika® Remover-208 imediatamente após a utilização. Material curado/endurecido só pode ser removido mecanicamente.

## RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

## NOTA LEGAL

A informação e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika são fornecidas em boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente da nossa Ficha de Produto específica do produto a que diz respeito, que será entregue sempre que solicitada.

#### SIKA MOÇAMBIQUE, LDA

Boane, Matola Rio, Parcela 3441

MOCAMBIQUE

Phone : + 25 821 730 367

[HTTPS://moz.sika.com/](https://moz.sika.com/)

#### FICHA DE DADOS DO PRODUTO

Sika Boom® P

Setembro 2021, VERSÃO 01.01

02051406000000032

SikaBoomP-pt-MZ-(09-2021)-1-1.pdf