

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

SikaCem[®] Pyrocoat Base

PRIMÁRIO DE ADERÊNCIA PARA A APLICAÇÃO DO SIKACEM PYROCOAT SOBRE AÇO E BETÃO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Primário monocomponente para o sistema passivo SikaCem[®] Pyrocoat em argamassa para a proteção da estrutura contra incêndios, de aplicação manual ou por projeção.

UTILIZAÇÕES

SikaCem[®] Pyrocoat Base may only be used by experienced professionals.

- Sobre betão
- Sobre aço

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Para uso abrangente, também para geometrias complexas
- Repelente de água
- Permeável a vapor
- Fácil trabalhabilidade
- Excelente aderência

CERTIFICADOS / NORMAS

Classe de resistência CS IV segundo a EN 998-1.

DADOS DO PRODUTO

Fornecimento	Saco:	30 kg
	Palete:	42 x 30 kg (1.260 kg)
Aspecto / Cor	Cinzento	
Tempo de armazenamento	Na embalagem original fechada: 9 meses a partir da data de produção.	
Armazenagem e conservação	Temperatura de armazenamento entre +5 ° C e +30 °C. Proteger da humidade.	
Massa volúmica	~ 1.45 kg/l	

DADOS TÉCNICOS

Resistência à compressão	~ 10 N/mm ²
Tensão de aderência	≥ 0.08 N/mm ²

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Proporção da mistura	7,2 - 7,5 litros de água para 30 kg de pó
Consumo	Espessura do revestimento de arga- ~ 1.45 kg/m ² /mm massa seca:

Espessura da camada	1 - 2 mm
Humidade relativa do ar	Máx. 80 %
Ponto de Orvalho	Durante a aplicação do SikaCem® Pyrocoat Base, a temperatura da base deve estar no mínimo 3 °C acima do ponto de orvalho, para reduzir o risco de condensação.
Temperatura da base	Min. + 5 ° C, máx. +30 ° C Os melhores resultados são alcançados em temperaturas acima de +16 ° C. Em caso de temperaturas mais altas, entre em contato com o Departamento Técnico local.
Tempo de espera / Repintura	Tempo de espera após a aplicação SikaCem® Pyrocoat Base Min. 2 horas, máx. 24 horas para o SikaCem® Pyrocoat

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

OBSERVAÇÕES

Cura

Proteger a argamassa recentemente aplicada contra ação do gelo e ou secagem prematura. Todos os trabalhos devem estar de acordo com as boas práticas.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Para informação e aconselhamento sobre o manuseamento seguro, armazenamento e eliminação de produtos químicos, os utilizadores devem consultar as respectivas Fichas de Dados de Segurança (FDS) mais recentes contendo os dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outros relacionados com a segurança.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

QUALIDADE DA BASE / PREPARAÇÃO

A superfície do aço e do betão deve estar limpo, seco e isento de poeira, óleo, revestimentos existentes mal aderentes e contaminantes saponificantes. Nas superfícies em aço e betão, é necessária a aplicação do SikaCem® Pyrocoat Base. Quaisquer revestimentos anticorrosivos existentes devem ser resistentes à saponificação.

Primário para superfícies de aço

Primários para proteção anticorrosiva dos elementos da estrutura em aço:

- Primário epoxi, ex. SikaCor® EG-1

MISTURA

~ 3 minutos, não aplicável em caso de doseador automático de água.

APLICAÇÃO

Equipamento de aplicação recomendado:

- Putzmeister MP 25
- PFT G4
- M-Tec Duo-mix

O equipamento e as mangueiras devem ser esvaziados e limpos se o trabalho for interrompido por mais de 30 minutos.

Configuração padrão da máquina

Caudal:	450 - 550 l/hora
Pressão do ar:	+3 kg
Diâmetro da mangueira:	25 mm
Comprimento da mangueira:	15 m (se for necessário distâncias maiores, utilizar: diâmetro da mangueira 35 mm e o diâmetro do bico 25 mm)
Diâmetro do bico:	14 mm, 12 mm, 10 mm
Rotor:	D6-3 or D4-1 eixo de mistura para argamassa

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

SikaCem® Pyrocoat Base
Fevereiro 2025, VERSÃO 05.01
020302100110000004

Aplicação manual do primário

Aplicar com uma talhoça dentada, com altura dos dentes > 4 mm.

Para a obtenção de melhores resultados de aderência entre SikaCem® Pyrocoat Base e o SikaCem® Pyrocoat, não exceder as 24 horas (+20 ° C, 65% HR).

Estes valores podem variar de acordo com as condições meteorológicas, em particular com a temperatura e a humidade relativa.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

NOTA LEGAL

A informação e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika são fornecidas em boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente da nossa Ficha de Produto específica do produto a que diz respeito, que será entregue sempre que solicitada.

SIKA MOÇAMBIQUE, LDA

Boane, Matola Rio, Parcela 3441

MOCAMBIQUE

Phone : + 25 821 730 367

[HTTPS://moz.sika.com/](https://moz.sika.com/)

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

SikaCem® Pyrocoat Base

Fevereiro 2025, VERSÃO 05.01

020302100110000004

SikaCemPyrocoatBase-pt-MZ-(02-2025)-5-1.pdf