BUILDING TRUST

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

SikaInject®-304 SL

Retardador para SikaInject®-304 DE

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SikaInject®-304 SL («slow») é um retardador adicionado como componente adicional à resina de acrilato de três componentes SikaInject®-304 DE.

UTILIZAÇÕES

SikaInject®-304 SL may only be used by experienced professionals.

O SikaInject®-304 SL é utilizado para:
- Aumentar o tempo de reação do SikaInject®-304 DE

Atenção:
- O produto só pode ser utilizado por profissionais experientes.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Aumenta o tempo de vida útil do SikaInject®-304 DE, o que é útil quando é necessária uma penetração mais profunda, como em solos arenosos ou em aplicações de consolidação

DADOS DO PRODUTO

Fornecimento	1 kg Consulte a lista de preços atual para conhecer as opções de embalagem disponíveis.	
Cor	Líquido transparente	
Tempo de armazenamento	24 meses a partir da data de produção	
Armazenagem e conservação	O produto deve ser armazenado na embalagem original, fechada e sem danos, em condições secas e a temperaturas compreendidas entre +15 °C e +25 °C. Consulte sempre a embalagem. Proteja o produto da luz solar direta. Consulte a Ficha de Dados de Segurança atualizada para obter informações sobre o manuseamento e armazenamento seguros.	
Massa volúmica	1.0 kg/L	(ISO 3675)
Viscosidade	1 mPa·s	(ISO 2555)

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Reaction time	Tempo de reação (min:s) do SikaInject®-304 DE + SikaInject®-304 SL em função da quantidade de sal da Parte B do SikaInject®-304 DE adicionada à água.

Temperature	400 g	600 g	800 g
30 °C	18:30	09:00	6:30
25 °C	24:00	14:00	09:30
20 °C	32:30	20:00	12:30
15 °C	47:30	36:30	22:00
10 °C	74:30	40:30	26:00
5 °C	90:00	72:30	38:00

A quantidade de SikaInject®-304 DE Parte A não se altera (Parte A1 20 kg, Parte A2 0,5 kg).
A quantidade de SikaInject®-304 SL não se altera (1 kg).

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Para informação e aconselhamento sobre o manuseamento seguro, armazenamento e eliminação de produtos químicos, os utilizadores devem consultar as respectivas Fichas de Dados de Segurança (FDS) mais recentes contendo os dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outros relacionados com a segurança.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

MISTURA

O SikaInject®-304 SL é misturado com a Parte B (sal) do SikaInject®-304 DE. Consulte a tabela em «Tempo de reação» para calcular a quantidade necessária da Parte B (sal).

1. Escolha um recipiente limpo de 20 L com dimensões idênticas às do recipiente da Parte A do SikaInject®-304 DE. Nota: O volume de cada componente misturado é idêntico.
2. Esvazie o SikaInject®-304 SL para dentro do recipiente.
3. Adicione a quantidade necessária da Parte B do SikaInject®-304 DE.
4. Adicione a água. Avalie a quantidade de líquido no recipiente da Parte A ao medir a quantidade de água necessária para dissolver o SikaInject®-304 SL e a Parte B.
5. Misture bem com uma batedeira durante, pelo menos, 3 minutos.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

SIKA MOCAMBIQUE, LDA
Boane, Matola Rio, Parcela 3441
MOCAMBIQUE
Phone: + 25 821 730 367
HTTPS://moz.sika.com/

NOTA LEGAL

A informação e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika são fornecidas em boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão empre consultar a versão mais recente da nossa Ficha de Produto específica do produto a que diz respeito, que será entregue sempre que solicitada.