

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

Sika BlackSeal® Silvercoat

Betume monocomponente, à base de solvente, revestimento de alumínio

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Sika BlackSeal® Silvercoat é um revestimento protector em betume pigmentado de alumínio de uma parte, à base de solvente, para sistemas de impermeabilização de betume expostos aos raios UV

UTILIZAÇÕES

- Resistente aos raios UV
- Excelentes propriedades reflectoras
- Fácil de aplicar
- Tempo de secagem rápida

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Aplicado por pincel, rolo ou spray airless
- Fornecido pronto a usar
- À base de solventes
- Resistente à luz UV

DADOS DO PRODUTO

Base química	Betume à base de solvente
Fornecimento	Embalagens de 5 e 20 litros
Cor	Alumínio
Tempo de armazenamento	12 meses a partir da data de produção
Armazenagem e conservação	Armazenar correctamente em embalagens originais seladas, não abertas e não danificadas. Armazenar em condições secas entre +5°C a +35°C.
Massa volúmica	0.985 +0.02 kg/l
Teor de sólidos em volume	~ 33% sobre volume
Viscosidade	~ 1500 mPas
Temperatura de serviço	-30°C a +70°C

INFORMAÇÃO DO SISTEMA

Espessura de camada seca	~55 microns
Temperatura ambiente	+5°C min. / +50°C max
Temperatura da base	+5°C min. / +50°C max
Teor da humidade da base	<4%
Tempo de espera / Repintura	Antes de uma segunda demão: 3 - 4 horas. Dependente da temperatura ambiente, temperatura do substrato, humidade relativa e espessura do revestimento aplicado. Proteger o revestimento recém aplicado durante um mínimo de 24 horas da geada

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

OBSERVAÇÕES

Não aplicar o produto sob luz solar directa.
Não aplicar o produto durante a chuva.
Proteger o material recém aplicado da chuva, etc., até endurecer.
Aquecer o produto antes de o utilizar em tempo frio.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DA BASE

Reparar o betuminoso danificado antes da aplicação. Limpar os substratos contaminados por meios apropriados, incluindo limpeza a vapor, jacto de água a alta pressão, etc., para obter uma qualidade de superfície de substrato adequada, tal como descrito acima.

MISTURA

Antes da utilização, garantir que o produto é completamente misturado, por misturador mecânico e que todos os sólidos são devidamente misturados numa mistura homogénea.

APLICAÇÃO

Aplicação por pulverização: Utilizar equipamento de pulverização airless para líquidos de alta viscosidade com uma pressão de alimentação de ~ 4 bar
Pressão à pistola ~ 2,5 bar
Aplicar uma só demão
Não misturar o produto com outros materiais

Aplicação Manual

Aplicar com pincel ou rolo

Taxa de aplicação

~ 0,166 - 0,125 ltr/m² para revestimento de sistemas à base de betume

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Limpar todas as ferramentas e equipamento de aplicação com Sika® Colma Cleaner imediatamente após a sua utilização. Os nome endurecido podem ser removidos por meios mecânicos.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

Sika BlackSeal® Silvercoat
Abril 2023, VERSÃO 03.01
02091579100000010

NOTA LEGAL

A informação e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika são fornecidas em boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente da nossa Ficha de Produto específica do produto a que diz respeito, que será entregue sempre que solicitada.

SIKA MOÇAMBIQUE, LDA

Boane, Matola Rio, Parcela 3441

MOCAMBIQUE

Phone : + 25 821 730 367

[HTTPS://moz.sika.com/](https://moz.sika.com/)

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

Sika BlackSeal® Silvercoat

Abril 2023, VERSÃO 03.01

02091579100000010

SikaBlackSealSilvercoat-pt-MZ-(04-2023)-3-1.pdf

